

Sciages bruts


Pin, Douglas, Épicéa

	SECTIONS STANDARD DISPONIBLES		
	PIN	DOUGLAS	ÉPICÉA
Voliges Planches Contreventements	18 x 150 25 x 150	25 x 100 25 x 150	18 x 150 18 x 200 27 x 75 25 x 100 25 x 125 25 x 150
Fermette	-	-	36 x 97 36 x 122 36 x 147
Chevron Lambourdes	40 x 75 50 x 50 50 x 75	50 x 75	50 x 75
Poutres Pannes	40 x 125 40 x 150 50 x 125 50 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 200 100 x 225 100 x 250	50 x 100 50 x 125 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 125 75 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 150 100 x 200 100 x 225	50 x 100 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 150 75 x 175 75 x 200 75 x 225 100 x 225
Poteaux Poinçons	150 x 150 200 x 200	150 x 150 200 x 200	-

POSSIBILITÉ DE TRAITEMENT

- Classe 2 incolore par trempage
- Classe 3 en autoclave
- Classe 4 en autoclave (Pin uniquement)

Longueurs suivant disponibilité
Autres sections nous consulter



SÉCHAGE DES BOIS :

Nos séchoirs de grande capacité nous permettent de sécher tous les sciages et notamment les bois de charpente ou fermette, ce qui leur confèrent une résistance mécanique maximum.

Les règles de calcul de structure CB71 et EUROCODE 5 prennent en compte les valeurs de résistance des bois mesurées à un taux d'hygrométrie inférieur à 18 %, ce que l'on ne peut obtenir qu'avec un séchage artificiel.